

Fiche technique

04/03/2016

OUE306

MBO ETAIN SN62 PB36 AG2 CR2 7/10 500g



7/10 500 Grs

Soudure Métaux Blancs ouvrés

Fils de soudure avec plomb Fluidel 5 ARGENT

Sn62PbAg2

178°C - 180°C

Soudure électronique sur circuits dorés,

Alumine sérigraphiée à l'argent

Point de fusion basse température

Haute conductivité pour les applications CMS et la retouche.