

Fiche technique

04/03/2016

OUE170-400G

MBO ETAIN SANS PLOMB Ag3 5/10e 400g



- Nouveaux Alliage Sn96.5 Ag3 Cu0.5 avec Flux résineux CA2
- Bobines de 400g.
- diam : 5/10ème

- Flux CA : facilite le brasage dans les cas difficiles d'oxydation des composants et des bases. A cause de la présence plus ou moins importante d'halogénures, il est conseillé, voire obligatoire de procéder au nettoyage des résidus.