

## Fiche technique

04/03/2016

**OUE175-100G**

**MBO ETAIN SANS PLOMB FXN 5/10e 100g**



- Nouveaux Alliage Sn96.5 Ag3 Cu0.5 avec Flux à très faibles résidus, sans nettoyage FXN

- Bobines de 100g.

- Bobine soudure sans plomb

- diamètre 0,5mm

- Flux FXN : obtention d'une soudure régulière et propre, permettant le non nettoyage des circuits imprimés après soudage, d'où diminution du coût de production.

Domaine : composants traditionnels ou CMS sur surfaces étamées / cuivrées / NiAu.

Toute opération de reprise ou de retouche après brasage à la vague ou refusion.