

Fiche technique

04/03/2016

OUE303

MBO ETAIN SN60 PB38 CU2 A11 10/10 500g



10/10 500 Grs

Soudure Métaux Blancs ouvrés

Fils de soudure avec plomb Fluidel 5 NORMAL

Sn60PbCu2

183°C - 190°C

Etamage de fils de cuivre nus,

application spécifique câblage automobile

Améliore les caractéristiques mécaniques des joints

Réduit l'usure des pannes de fers à souder.